

ÉMULSION HAUTE BRILLANCE

ÉMULSION HAUTE PERFORMANCE POUR LA PROTECTION DES SOLS

- Haute réparabilité
- Longue durabilité
- Effet satiné à glossy
- Antidérapant
- Sans allergène

APPLICATION

Emulsion haute performance, elle forme un film de protection longue tenue et résistant aux opérations de nettoyage (eau, alcool, détergents, désinfectants) avec un rendu satiné à un brillant éclatant selon le polissage.

Elle facilite également les opérations de remise en état grâce à un très bon étalement.

Facile d'entretien, elle limite la re-déposition des salissures. Par ailleurs, son renouvellement est moins fréquent grâce à sa réparabilité par polissage (éraflures et traces noires).


Décapage aisé lors du renouvellement de la protection.



MODE D'EMPLOI

Au préalable :

- Avant toute pose d'émulsion, il est impératif que le sol soit parfaitement décapé et sec en surface comme en profondeur. Pour cela, il est recommandé d'utiliser le *Super Décapant*, de rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre et de laisser sécher.
- Sur un sol poreux par nature ou par usure, il est nécessaire d'appliquer 1 à 2 couches fines de *Bouche pores* à l'aide d'un balai-étendeur, d'un applicateur ou d'une frange, ceci afin d'imperméabiliser le sol et de faciliter l'adhérence de l'émulsion (fiabilité de tenue de l'émulsion).



Pose de l'émulsion :

- Répondre généreusement l'*Émulsion haute brillance* pure sur le sol à l'aide d'un balai à plat ou d'un mouilleur préalablement humidifié afin qu'il ne se gorge pas d'émulsion. Sur un sol rugueux, un faubert sera plus efficace. Éviter les matières qui peluchent.
 - 2 à 3 couches fines sont nécessaires, en laissant sécher 40 à 60 minutes entre chaque couche. Le temps de séchage varie en fonction de la température de la pièce et du taux d'humidité : toucher avec le dos de la main pour s'assurer du séchage.
 - Entre chaque couche, rincer l'applicateur afin d'éviter son durcissement.
 - Pour un rendu brillant satiné, appliquer sans polissage.
 - Pour un rendu brillant éclatant à glossy, effectuer un polissage haute vitesse.
- Bien laisser sécher avant d'ouvrir à la circulation, de 12 à 24 heures. Le temps de séchage varie en fonction de la température de la pièce et du taux d'humidité.
- Attendre 48 heures avant de procéder à une action mécanique.

Entretien :

- Pour le nettoyage quotidien, utiliser le *Détergent neutre*.
- Pour la remise en état hebdomadaire de la couche de protection, appliquer le *2 en 1 rénovant* selon les conseils de dilution.
- Pour la réparation locale mensuelle, utiliser le *2 en 1 rénovant pur* en méthode spray.
- Pour l'entretien par polissage, utiliser une monobrosse.

Le polissage permet de réparer les éraflures et les traces de chaussures, il diminue la fréquence de renouvellement de la protection.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide

Densité à 20°C : 1,020 (± 0,010)

Compositions : Entre autres, polymères styrène-acryliques, cires de polyéthylène, solvants, phosphates, conservateurs.

Rendement du bidon de 5L : de 50 à 60m² pour une couverture en fines couches.

Couleur : Blanc opaque

pH à 20°C : 8 (± 1)

Extrait sec : 17%

Taux de COV : 5,5%

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Pour la rénovation des sols protégés, il est important d'utiliser les produits du même fabricant afin d'éviter les interférences.

Stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Réservé à l'usage professionnel.

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE

Référence : • 2 bidons de 5L : 322202/2x5

Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L

Nbre U.C/carton : 2

Nbre cartons/couche : 16

Nbre couches/palette : 4

Nbre cartons/palette : 64

Nbre U.C/palette : 128

LOGISTIQUE

Référence	Code EAN produit	Code EAN carton	Code EAN palette
322202/2x5	3596780002114	83596780002110	13596780002111



MAJ septembre 2022